

АТ ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР

26300 р. Гайворон, Кіровоградської обл.,
пров. Кар'єрський, 2 тел. (05254) 5-00-84, факс 5-00-84



ПАСПОРТ № _____

на щебеневу – піщану суміш

Виданий « _____ » _____ 2024 р.

1. Найменування матеріалу	ЩПС <u>C5</u>	ДСТУ 9177-2:2022
2. Розмір фракції щебсуміші	<u>0-70</u>	мм
3. Зерновий склад:		
70 мм	<u>21</u>	%
40 мм	<u>29.7</u>	%
20 мм	<u>48.6</u>	%
10 мм	<u>63.0</u>	%
5 мм	<u>74.4</u>	%
2,5 мм	<u>81.4</u>	%
0,63 мм	<u>90.2</u>	%
0,16	<u>95.8</u>	%
Насипна щільність	<u>153</u>	т/м ³
4. Марка щебеню за міцністю		1400
5. Марка щебеню за стиранністю		СТ-1
6. Вміст глинистих та пилоподібних частинок	<u>3.6</u>	%
7. Вміст зерен слабких порід	<u>1.0</u>	%
8. Морозостійкість		F300
9. Вміст зерен пластинчастої та голчастої форми	<u>28.0</u>	%
10. Відвантажений матеріал відповідає	1-й клас радіаційної якості (Аеф<370 Бк/кг.)	
Назва споживача		

Нас. виробництва _____

Нач. лабораторії _____

