

АО ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР

26300 г. Гайворон, Кировоградской обл.,
пер. Карьерский, 2 тел. (05254) 5-00-84, факс 5-00-84



ПАСПОРТ № _____

Выдан « _____ » _____ 2024 г.

На щебень фракции 4-8 мм.

ДСТУ EN №13043:2013;

ДСТУ EN 13242:2013

1. Гранулометрический Состав:

Размер сит, мм	2D	1,4D	D	d	d/2	Категория
Допустимое значение %	100	98-100	90-99	0-15	0-5	Gc 90/15
Фактический проход через сита, %	100	98.3	90.4	10.1	4.3	Gc 90/15

2. Плотность насыпная, т/м ³	1,42
3. Содержание мелких частиц, % категория	0.8 f 1
4. Коэффициент формы зерна: категория	2.5 SI 15
5. Стойкость к истиранию: категория	M _{DE} 10
6. Прочность при дроблении категория	LA 15
7. Морозостойкость категория	F1
8. Наименование и адрес потребителя	



Нач. производства _____

Инженер по качеству _____