

Публичное Акционерное Общество

**Гайворонский**

26300 г. Гайворон,  
пер. Карьерский, 2 тел. (05254)



**спецкарьер**

Кировоградской обл.,  
2-12-42, факс 2-14-42

Св. о атест. №3034 от 07.08.2013  
действ. до 06.08.2016

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_**

**на щебсмесь**

Выдан « \_\_\_\_\_ » 2016 г.

1. Наименование материала	Щебсмесь
2. Размер фракции щебсмеси	0-40 мм
3. Зерновой состав по весу	
а) 70 мм	—
б) 40 мм	4,6%
в) 20 мм	38,3%
г) 10 мм	59,5%
д) 5 мм	74,0%
е) 2,5 мм	81,2%
ж) 0,63 мм	87,0%
з) 0,16	93,5%
К) объемный насыпной вес	1,45 т/м <sup>3</sup>
4. Марка щебня по прочности	1400
5. Марка щебня по износу	И-1
6. Содержание глинистых и пылевидных частиц	3,5%
7. Содержание зерен слабых пород	1,2%
8. Морозостойкость	F300
9. Содержание зерен пластичной и игловой формы	29,5%
10. Отгружаемый материал соответствует ДСТУ	БВ.2.7-30-95 1-й класс радиационного качества
14. Наименование и адрес потребителя	

Гл. инженер \_\_\_\_\_

Нач. лаборатории \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

