

Публичное Акционерное Общество

Гайворонский

спецкарьер

26300 г. Гайворон,
пер. Карьерский, 2 тел. (05254)

Кировоградской обл.,
2-12-42, факс 2-14-42



ПАСПОРТ № _____

на щебень

Выдан « _____ » _____ г.

1. Наименование материала	Щебень
2. Размер фракции щебня	20-40 мм
3. Зерновой состав по весу	
а) 1,25 D(0-0.5%)	0,1 %
б) D(0-10%)	3,9 %
в) 0,5(d+D)(30-60%)	47,3 %
г) d (90-100%)	92,6 %
д) объемный насыпной вес	1,43 т/м ³
4. Марка щебня по прочности	1400
5. Марка по истираемости	И1
6. Содержание глинистых и пылевидных частиц	0,7 %
7. Содержание зерен пластинчатой и иглообразной формы	28,5 %
8. Содержание зерен слабых пород	0,2 %
9. Морозостойкость	F300
10. Отгружаемый материал соответствует ДСТУ	ГОСТ 8267-93 ДСТУ БВ.2.7-75-98
11. Содержание вредных соединений и примесей	— %
12. Форма зерен	Обычная
13. Суммарная активность естественных радионуклидов	1-й класс радиационного качества
14. Наименование и адрес потребителя	



Гл. инженер _____

Нач. лаборатории _____

Лаборант _____