

Публичное Акционерное Общество

Гайворонский

спецкарьер

26300 г. Гайворон,
пер. Карьерский, 2 тел. (05254)



Кировоградской обл.,
2-12-42, факс 2-14-42


ПАСПОРТ № _____

на щебень

Выдан « _____ » _____ **2016** г.

1. Наименование материала	Щебень
2. Размер фракции щебня	40-70 мм
3. Зерновой состав по весу	
а) 1,25 D(0-0.5%)	0,3 %
б) D(0-10%).	6,0 %
в) 0,5(d+D)(30-60%)	50,9 %
г) d (90-100%)	94,1 %
д) объемный насыпной вес	1,45 т/м ³
4. Марка щебня по прочности	1400
5. Марка по истираемости	И1
6. Содержание глинистых и пылевидных частиц	0,8 %
7. Содержание зерен пластинчатой и игловой формы	30,5 %
8. Содержание зерен слабых пород	0,9 %
9. Морозостойкость	F400
10. Отгружаемый материал соответствует ДСТУ	ГОСТ 8267-93 ДСТУ БВ.2.7-75-98
11. Содержание вредных соединений и примесей	— %
12. Форма зерен	Обычная
13. Суммарная активность естественных радионуклидов	1-й класс радиационного качества
14. Наименование и адрес потребителя	

Гл. инженер 

Нач. лаборатории 

Лаборант _____

